



ITEO Caltran 60-30

Aceite inhibido para transformadores Tipo II Transformer Oil Type II

Descripción

UNO ITEO Caltran 60-30 es producido a partir de aceites básicos nafténicos hidrotratados para cumplir con las especificaciones definidas en el ASTM D 3487 Tipo II. Es formulado con un inhibidor de oxidación para minimizar la formación de ácidos y lodos durante la operación, con esto conseguimos minimizar el deterioro del aceite y prolongar la vida útil de los componentes, tales como transformadores, cortacircuitos, interruptores y condensadores.

Características / Beneficios

- Excelente estabilidad de oxidación
- Propiedades aislantes
- Baja viscosidad y bajo punto de congelamiento que ayuda a arrancar con facilidad en bajas temperaturas
- Alta resistencia dieléctrica y bajo factor de potencia que proporcionan excelentes propiedades aislantes.
- No corrosivo al cobre o aleaciones de cobre
- No contiene PCB

Aplicaciones

- Transformadores en baño de aceite y componentes eléctricos
- Los cortacircuitos y fusibles eléctricos
- Interruptores
- Condensadores
- Cualquier aplicación que requiera baja viscosidad, bajo punto de congelamiento y aceites básicos nafténicos de alta calidad

UNO ITEO Caltran 60-30 - cumple con los siguientes requerimientos:

ANSI / ASTM D 3487 Tipo II aceite inhibido (Type II Inhibited Oil)
 Federal VV-I-530A, Especificación Clase II (Class II Specification)
 NATO symbol S-756, Estándar británico (British Standard BS) 148:1972
 GE A 13A3A2 (10CA) Especificación (Specification)
 IEC 296 Especificación Clase IIA (Class IIA Specification)
 NEMA Tipo II (Type II) TR-P8-1975
 IEEE
 IEC 60296
 Westinghouse Especificación (Specification) PDS 55822AG

**MADE
IN THE USA**





ITEO Caltran 60-30

Aceite inhibido para transformadores Tipo II
Transformer Oil Type II

Descripción

Prueba	Método	Típico
Viscosidad, CST @ 0C	D445	59.97
Viscosidad, CST @ 40C	D445	8.84
Viscosidad, CST @ 100C	D445	2.28
Viscosidad, SUS @ 100F	D2161	57.9
Gravedad, API, 60F	D4052	28.5
Densidad@ 15C, KG/DM3	D4052	0.8745
Punto de inflamación, COC, C	D92	149
Punto de inflamación, COC, F	D92	299
Punto congelamiento, C	D97	-55
Punto congelamiento, F	D97	-67
Color, ASTM	D1500	L0.5
Punto de anilina, C	D611	78.9
Punto de anilina, F	D611	173.9
Número Neutralización, MG KOH/G	D974	0.013
Contenido de agua, ppm	D1533	16

Ruptura dieléctrica (Dielectric Breakdown) @ 60 HZ		
Electrodos de disco, KV	D877	39
KV 1.02 MM Gap	D1816	30
KV 2.03 MM Gap	D1816	60
Tensión de impulso	D3300	300

Azufre corrosivo	D1275 (Method B)	No corrosivo
Tensión Interfacial , Dynes/CM	D971	48

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal





ITEO Caltran 60-30

Aceite inhibido para transformadores Tipo II
Transformer Oil Type II

Descripción

Prueba	Método	Típico
Estabilidad a la oxidación	D2440	
72 hr Lodos, Mass %		0.01
72 hr Número Neutr., MG KOH/G		0.01
164 hr Lodos, Mass %		0.01
164 hr Número Neutr., MG KOH/G		0.04

Estabilidad a la oxidación, RBOT, MIN	D2112	301
Contenido Inhibidor a la Oxidación, Mass%	D2668	0.27
Tendencia de gasificación, uL/min	D2300	11
Factor de potencia, 25C, %	D924	0.007
Factor de potencia, 100C, %	D924	0.06
Exámen visual	D1524	B & C
Contenido PCB, PPM	D4059	<1

Manejo Especial

La rigidez dieléctrica y estabilidad a la oxidación se verá comprometida con la suciedad o incluso una pequeña cantidad de agua. El aceite debe mantenerse limpio y seco. Almacenar en bodegas o condiciones bajo techo, proteger del polvo y la suciedad. Los tambores están sellados con un nitrógeno para proteger contra la humedad.

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal





Identificación de Peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigente.

Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados de motor puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Medio Ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua: (505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Belice (501) 222-4352

